

Kiwitz BMP 532

V.O.S.-vrij milieuvriendelijk ontkistingsolie, geschikt voor het direct ontkisten van betonelementen.

Kiwitz BMP 532

Toepassingsgebied

Ontkistingsmiddel voor de productie van betonelementen, ruwe vloerplaten, afsluiten/putten, stalroosters, palen en plaatjes.

Producteigenschappen

Directlosolie
V.O.S. -vrij

Productomschrijving

Kiwitz BMP 532 is een gebruiksklare milieuvriendelijke vormolie, geschikt voor de productie van onmiddellijk ontkiste betonelementen.

Toepassingsgebied

Kiwitz BMP 532 is een biologisch afbreekbare ontkistingsolie, geschikt voor het direct ontkisten van betonelementen, voor toepassingen bij ruwe vloerplaten, afsluiten / putten, stalroosters, palen en plaatjes.

Het ontkistingsmiddel Kiwitz BMP 532 bevat enkel aromaatvrije basisoliën en biologisch snel afbreekbare additieven.

Kiwitz BMP 532 bevat geen vluchtige oplosmiddelen (V.O.S.) en wordt onverdund gebruikt..

Producteigenschappen

- Directlosolie
- biologisch afbreekbaar; milieuvriendelijk
- V.O.S. vrije ontkistingsolie
- BLF Klasse 4

Verwerkingsvoorschriften

Algemene aanwijzingen

Kiwitz BMP 532 is direct verwerkbaar en mag niet met water worden verdund. Het losmiddel wordt bij voorkeur met een vernevelspuit, spray tip SS800067 of SS800050, opgebracht.

Breng een gelijkmatige dunne film aan van de Kiwitz BMP 532, zo vermijdt u vlekvorming en overmatig gebruik en wordt een goed resultaat met goede zichtbetonoppervlakken verkregen.

De buktanks en leidingen zijn bij voorkeur uit staal, PE of roestvrij staal.

Vermijd verzinkte, koperen of messing nevelspuiten of leidingen omdat deze met het beton lossingsmiddel reageren, waardoor er verstoppingen in filters/tips kunnen ontstaan.

Kiwitz BMP 532

V.O.S.-vrij milieuvriendelijk ontkistingsolie, geschikt voor het direct ontkisten van betonelementen.

Technische gegevens

Grondstoffen	Aromaarme basisoliën
Kleur	Licht geel /transparant
Geur	Quasi reukloos
Dichtheid	Ca. 0,82 kg/dm ³
Vlampunt	> 100 °C
Vluchtige Organische stoffen	Geen emissies tot 20°C
Aromaten	<2%
Afbreekbaarheid na 28 dagen	>60% (OECD 301 F)
Viscositeit, kinematisch	4,5 mm ² /s 40 °C
Gereedschap voor opbrengen	Spuitapparaat

Verbruik/Rendement

Indien aangebracht met een spuittoestel onder constante druk van 5 tot 6 bar op een vlak metalen of ondoorlatend oppervlak is 1 ltr materiaal voldoende voor ca. 70 tot 90 m².

Kiwitz BMP 523 kan het best aangebracht worden in een dunne homogene laag met een spuit toestel onder een druk van ca 6 bar. Eventuele druppels of plassen met een doek afvegen. Het verbruik is afhankelijk van de methode van aanbrengen en de oppervlakte structuur. Vermijd plasvorming of overdosering. Hierdoor zal het oppervlak van het beton verkleuren en niet homogeen uitharden.

Kiwitz BMP 523 is een gebruiksklaar product en mag niet verdund of gemengd worden met andere producten.

Kiwitz BMP 523 mag niet aangebracht worden bij een temperatuur onder 0 °C of tijdens een regenbui.

Productdetails

Opslag	Vorstvrij, op een koele, goed geventileerd plaats in originele verpakking. Verwijdert houden van sterke zuren en basen.
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal minimaal 12 maanden houdbaar

Voorzorgsmaatregelen

Tijdens de verwerking van het losmiddel in gesloten ruimten via de spuitmethode moet worden gezorgd voor een goede ventilatie, om te voorkomen dat de sproeiveel wordt ingeademd.

Vermijd onnodige blootstelling. Draag beschermende handschoenen, veiligheidsbril en adembescherming mits de ventilatie niet toereikend is.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.0002082	Bulk
ITEM.0001764	1.000 liter IBC
ITEM.0001718	210 liter Vat
ITEM.0001580	20 liter Can



Kiwitz BMP 532

V.O.S.-vrij milieuvriendelijk ontkistingsolie, geschikt voor het direct ontkisten van betonelementen.

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.