

Kiwitz BMP Uitwaspasta N DV

Pasta-achtige oppervlakte vertrager voor het uitwassen van beton in de negatieve toepassing

Kiwitz BMP Uitwaspasta N DV

Toepassingsgebied

Oppervlakte vertrager voor het uitwassen van beton, bij toepassing op bekistingen

Producteigenschappen

Uitstekende hechting op alle bekistingen, Voor verticale vlakken
Geschikt bij warmtebehandelingen tot 100°C

Productomschrijving

Pasta-achtige oppervlakte vertrager voor het uitwassen van beton in de negatieve toepassing.

Toepassingsgebied

Kiwitz BMP Uitwaspasta N DV wordt toegepast voor betonwaren, prefabbeton en beton dat in het werk gestort wordt. De reactie bestanddelen van Kiwitz BMP uitwaspasta N DV verhinderen het verharderen van de beton in de gewenste uitwasdiepte.

Kleur	Zichtbaar grind	Uitwasdiepte
Groen	1-4 mm	ca. 1,0 mm
Roze	4-8 mm	ca. 2,0 mm
Wit	8-16 mm	ca. 4,0 mm
Oranje	16-32 mm	ca. 6,0 mm

Producteigenschappen

- Gebruiksklaar en gemakkelijk verwerkbaar
- Pasteus
- Uitstekende hechting op alle bekistingen
- Voor verticale vlakken
- Geschikt bij warmtebehandelingen tot 100°C

Verwerkingsvoorschriften

Algemene aanwijzingen

Kiwitz BMP Uitwaspasta N DV is gebruiksklaar en moet voor elke keer dat het gebruikt wordt, opgeroerd worden. Kiwitz BMP Uitwaspasta N DV goed dekkend aanbrengen op de bekisting middels een borstel of vachtroller. Na het opdrogen mag de ondergrond niet meer zichtbaar zijn. In het algemeen kan na 1 tot 3 dagen uitgewassen worden. Men kan in de testfase ook later uitwassen om te bepalen wat de maximale uitwastijd is. Het uitwaswater met Kiwitz BMP Uitwaspasta N DV is met reinigingswater van betonmengers vergelijkbaar. Bij nieuwe bekisting en dus sterk zuigende ondergronden, Kiwitz BMP Uitwaspasta N DV 2x aanbrengen!

Kiwitz BMP Uitwaspasta N DV

Pasta-achtige oppervlakte vertrager voor het uitwassen van beton in de negatieve toepassing

Technische gegevens

Kleur en leveringsvorm	Ligt aan welke uitwasdiepte, Pasteus
Dichtheid (bij 20°C)	1,38 ± 0,03 g/cm ³
pH-waarde bij 20°C	7,5 – 9,5

Verbruik/Rendement

Ca. 250- 400 gram/m² afhankelijk van de uitwasdiepte.

De uitwasdiepte wordt door de cement, aandeel cement, aandeel kalksteenmeel, wcf-waardes en andere parameters bepaald, daarom zijn vooraf testen aan te raden.

Productdetails

Opslag	Vorstvrij, beschermen tegen direct zonlicht en vervuiling
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele gesloten verpakking is het materiaal minimaal 6 maanden houdbaar

Voorzorgsmaatregelen

Bij correct gebruik zijn er geen nadelen bekend. Bij de omgang met het product moeten de algemene voorschriften voor arbeidsveiligheid en hygiëne in acht worden genomen.

Draag tijdens de verwerking geschikte handschoenen (EN 374) en een veiligheidsbril (EN166). Zorg voor een goede ventilatie, 5 tot 15 luchtverversingen per uur, of gebruik afzuigapparatuur.

Indien nodig doorweekte kleding uittrekken, doordrenkte huid met water afspoelen.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.0003243	5 kg - 16-32 mm oranje
ITEM.0003244	5 kg - 8-16 mm wit
ITEM.0003245	5 kg - 4-8 mm roze
ITEM.0003246	5 kg - 1-4 mm groen
ITEM.0003276	30 kg - 4-8 mm roze

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.