


Kiwitz BMP 250

Ontkistingsolie, op basis van natuurlijke oliën.



Producteigenschappen

- Ontkistingsolie op basis van natuurlijke oliën, geschikt voor de productie van architectonische betonelementen en op de bouwplaats
- BLF Klasse 2

Toepassingen

Kiwitz BMP 250 is een ontkistingsolie, op basis van natuurlijke oliën, geschikt voor de productie van architectonische betonelementen en op de bouwplaats, zoals breedplaatvloeren, kanaalplaatvloeren, kolommen en balken, wandelementen en kelders. Het ontkistingsmiddel BMP 250 bevat enkel natuurlijke basisoliën en biologisch snel afbreekbare additieven. Kiwitz BMP 250 is volledig oplosmiddelvrij en wordt onverdund gebruikt.

Technische gegevens

Densiteit (15 °C)	0,84 kg/ltr (iso 3675)
Kleur	licht geel
Geur	specifieke geur
Viscositeit (40 °C)	6 mm ² /sec (iso 3104)
Vlampunt	>160 °C (iso 2592)
Vluchtige Organische Stoffen	v.o.s. vrij
Biologische afbreekbaarheid	zeer goed afbreekbaar
Afbreekbaarheid na 28 dagen	>80 % (OECD 301 F)
Grondstoffen	>98 % hernieuwbare grondstoffen

Verwerkingsvoorschrift

Kiwitz BMP 250 wordt bij voorkeur aangebracht met een vernevelspuit of rol. Zorg dat het product in een gelijkmatige film wordt aangebracht, zo vermijdt u vlekvorming en overmatig gebruik.

Opslag en houdbaarheid

Kiwitz BMP 250 is beschikbaar in IBC van 1000 ltr en in vaten van 210 ltr. De buktanks en leidingen zijn bij voorkeur uit staal, PE of roestvrij staal. Vermijd het gebruik van zink (gegalvaniseerd staal), koper of messing. Kiwitz BMP

250 kan rubber en verf aantasten.

Bij een droge, tegen vorst beschermde opslag in de originele verpakking, ten minste 12 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Bij gebruik van dit product dienen algemene voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische stoffen in acht te worden genomen. Voorafgaand aan het gebruik en voor verdere inlichtingen wordt dringend aangeraden het veiligheidsinformatieblad (MSDS) te raadplegen. Gebruik van rubber handschoenen en een veiligheidsbril wordt aanbevolen. Tijdens het werken met dit product niet eten, drinken of roken. Voorkom inademing van de dampen en nevel. Kiwitz BMP 250 niet in de bodem of in het riool terecht laten komen.

Verbruik

Indien aangebracht met een spuittoestel onder constante druk van 5 tot 6 bar op een vlak metalen of ondoorlatend oppervlak is 1 ltr materiaal voldoende voor ca. 80 tot 100 m². Kiwitz BMP 250 kan het best aangebracht worden in een dunne homogene laag met een spuit toestel onder een druk van ca 6 bar. Eventuele druppels of plassen met een doek afvegen. Het verbruik is afhankelijk van de methode van aanbrengen en de oppervlakte structuur. Vermijd plasvorming of overdosering. Hierdoor zal het oppervlak van het beton verkleuren en niet homogeen uitharden. Kiwitz BMP 250 is een gebruiksklaar product en mag niet verdund of gemengd worden met andere producten. Kiwitz BMP 250 mag niet aangebracht worden bij een temperatuur onder 0 °C of tijdens een regenbui.

Opmerkingen

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie.

De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange ervaring en het ontwikkelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs gaarne ter beschikking.

Met de uitgave van deze versie vervallen eerdere versies van dit merkblad. Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Voor extra informatie en aspecten die niet in dit productinformatie blad

Kiwitz BMP 250

Ontkistingsolie, op basis van natuurlijke oliën.

beschreven zijn, verwijzen wij naar
ondersteuning bij uw technisch adviseur.

Overige informatie

Kiwitz BMP 250 is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole door middel van interne controles.

Verpakking	Artikelnummer
20 ltr can	ITEM.0002891
210 ltr vaten	ITEM.0002892



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

[Afdichtingsproducten](#)
[Tegelzettersproducten](#)
[Beton- en morteltechnologie](#)
[Vloer- en wandsystemen](#)

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Ulfst
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Ulfst

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl