

Kiwitz BMP 350

V.O.S.-vrije beschermingsolie voor betonmachines.

Kiwitz BMP 350

Productomschrijving

V.O.S. vrije beschermingsolie voor in betonmachines.

Toepassingsgebied

Kiwitz BMP 350 wordt toegepast in betonmengers, transportkubels en mixers. Deze beschermingsolie bevat enkel hernieuwbare grondstoffen en biologisch snel afbreekbare additieven. Kiwitz BMP 350 is oplosmiddelvrij. Het voorkomt de aangroei van betonresten en zorgt voor een optimale corrosiebescherming. Kiwitz BMP 350 wordt onverdund gebruikt maar mag NIET worden gebruikt als ontkistingsmiddel.

Producteigenschappen

- Beschermende werking voor betonmachines
- Milieu- en Arbovriendelijk
- BLF klasse 2

Verwerkingsvoorschriften

Algemene aanwijzingen

Kiwitz BMP 350 is gebruiksklaar en wordt bij voorkeur aangebracht met een borstel of vernevelingsspuit, nozzle 8001 of groter, in een dunne homogene laag onder een constante druk van 5 of 6 bar. Eventuele druppels of plassen met een doek afvegen. Vermijd plasvorming of overdosering. Hierdoor zal het betonnen oppervlak van verkleuren en niet homogeen uitharden.

Bijzondere aanwijzingen

De buktanks en leidingen zijn bij voorkeur uit staal, PE of roestvrij staal. Vermijd het gebruik van zink (gegalvaniseerd staal), koper of messing.

Niet verdunnen of mengen met andere producten. De verwerkingstemperatuur mag niet onder de 0 °C zijn en niet verwerken tijdens een regenbui.

Kiwitz BMP 350

V.O.S.-vrije beschermingsolie voor betonmachines.

Technische gegevens

Grondstof	Hernieuwbare grondstoffen en biologisch afbreekbare additieven
Kleur en Leveringsvorm	Licht geel, vloeibaar
Dichtheid	0,87 – 0,9 kg/ltr (iso 3675)
Kinematische viscositeit	17 -18 cSt 40 °C
Vlampunt	> 170 °C (iso 2592)
Vluchtige organische stoffen	v.o.s.-vrij

Verbruik/Rendement

Indien aangebracht met een spuittoestel in een homogene laag, onder constante druk van 5 tot 6 bar op een vlak metalen of ondoorlatend oppervlak is 1 liter materiaal voldoende voor ca. 60 tot 80 m². Eventuele druppels of plassen met een doek afvegen.

Het verbruik is sterk afhankelijk van de oppervlakte structuur van de ondergrond en hoe het product verwerkt wordt.

Productdetails

Opslag	Vorstvrij en vermijd direct zonlicht.
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele afgesloten verpakking is het materiaal minimaal 12 maanden houdbaar.

Voorzorgsmaatregelen

Bij gebruik van dit product dienen de algemene voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische stoffen in acht te worden genomen. Voorafgaand aan het gebruik en voor verdere inlichtingen raden wij aan het veiligheidsinformatieblad te raadplegen. Draag bij verwerking van dit product rubberen handschoenen en een veiligheidsbril. Tijdens het werken met dit product niet eten, drinken of roken. Voorkom inademing van dampen en nevel. Kiwitz BMP 350 niet in de bodem of het riool terecht laten komen.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.100....	

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.