


## Kiwitz BMP 350 HV

Beschermingsolie met hoge viscositeit voor betonmachines.



### Producteigenschappen

- Bescherming van betonmachines
- Milieu- en Arbovriendelijk
- BLF klasse 2

### Toepassingen

Kiwitz BMP 350 HV is geschikt voor toepassing in betonmengers, transportkubels, persplaten, extruders, mixers. Het ontkistingsmiddel Kiwiz BMP 350 HV bevat enkel hernieuwbare grondstoffen en biologisch snel afbreekbare additieven. Kiwiz BMP 350 HV is oplosmiddel vrij en wordt onverdund gebruikt. Kiwiz BMP 350 voorkomt de aangroei van betonresten en zorgt voor een optimale corrosiebescherming. Kiwiz BMP 350 HV mag niet worden gebruikt als ontkistingsmiddel.

### Technische gegevens

|                       |                               |            |
|-----------------------|-------------------------------|------------|
| Densiteit bij 15°C    | 0,9-0,92 kg/l                 | (iso 3675) |
| Viscositeit bij 40 °C | >30 cSt                       |            |
| Vlampunt              | > 180°C                       | (iso 2592) |
| Kleur                 | licht geel                    |            |
| Verpakkingen          | 1000 ltr IBC en 210 ltr vaten |            |

### Verwerkingsvoorschrift

Kiwitz BMP 350 HV wordt bij voorkeur aangebracht met een vernevelingspuit of borstel.

### Opslag en houdbaarheid

#### Opslag:

Kiwitz BMP 350 moet vorstvrij, uit de zon en in gesloten tanks of verpakking opgeslagen worden.

Geadviseerde opslag temperatuur is tussen +5 °C en +30 °C.

Kiwitz BMP 350 is beschikbaar in 1000 ltr IBC en in vaten van 210 ltr. De bulk tanks en leidingen zijn bij voorkeur van staal, PE of roestvrijstaal. Vermijd het gebruik van zink (gegalvaniseerd staal), koper of messing. Bij bulkopslag dient rekening gehouden te worden met lokaal geldende regels ten aanzien van de opslag van chemicaliën.

#### Houdbaarheid:

Kiwitz BMP 350 HV heeft, indien opgeslagen volgens het opslag advies, een houdbaarheidstermijn - na productiedatum - van minimaal, ten minste 12

maanden houdbaar.

### Gezondheids- en milieuaspecten

Bij gebruik van dit product dienen algemene voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische stoffen in acht te worden genomen. Voorafgaand aan het gebruik en voor verdere inlichtingen wordt dringend aangeraden het veiligheidsinformatieblad (MSDS) te raadplegen. Gebruik van rubber handschoenen en een veiligheidsbril wordt aanbevolen. Tijdens het werken met dit product niet eten, drinken of roken. Voorkom inademing van de dampen en nevel. Kiwiz BMP 350 HV niet in de bodem of in het riool terecht laten komen.

### Verbruik

Indien aangebracht met een spuittoestel onder constante druk van 5 tot 6 bar op een vlak metalen of ondoorlatend oppervlak is 1 ltr materiaal voldoende voor ca. 40 tot 60 m<sup>2</sup>.

Kiwitz BMP 350 HV kan het best aangebracht worden in een dunne homogene laag met een spuit toestel onder een druk van ca 6 bar. Eventuele druppels of plassen met een doek afvegen. Het verbruik is afhankelijk van de methode van aanbrengen en de oppervlakte structuur. Vermijd plasvorming of overdosering. Hierdoor zal het oppervlak van het beton verkleuren en niet homogeen uitharden.

Kiwitz BMP 350 HV is een gebruiksklaar product en mag niet verdund of gemengd worden met andere producten. Kiwiz BMP 350 HV mag niet aangebracht worden bij een temperatuur onder 0 °C of tijdens een regenbui.

### Opmerkingen

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer.

De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie.

De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden.

Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange ervaring en het ontwikkelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs gaarne ter beschikking.

Met de uitgave van deze versie vervallen eerdere versies van dit merkblad. Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Voor extra informatie en aspecten die niet in dit productinformatie blad beschreven zijn, verwijzen wij naar ondersteuning bij uw technisch adviseur.

### Overige informatie

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad val-

## Kiwitz BMP 350 HV

### Beschermingsolie met hoge viscositeit voor betonmachines.

len, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag verstrekt.

| Verpakking    | Artikelnummer |
|---------------|---------------|
| 1000 ltr IBC  | ITEM.000xxxx  |
| 210 ltr vaten | ITEM.000xxxx  |



**MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.**

[Afdichtingsproducten](#)  
[Tegelzettersproducten](#)  
[Beton- en morteltechnologie](#)  
[Vloer- en wandsystemen](#)

Postadres Postbus 120  
NL - 7070 AC Ulf  
Bezoekadres De Hogenkamp 22  
NL - 7071 EC Ulf

Telefoon +31 (0)315 270 620  
Fax +31 (0)315 270 621  
E-mail [info@kiwitz.nl](mailto:info@kiwitz.nl)  
Internet [www.kiwitz.nl](http://www.kiwitz.nl)