

Kiwitz BMP Curing Compound AC

Nabehandelingsmiddel



Producteigenschappen

- Beschermt matvochtig/vers-ontkist beton tegen uitdroging.
- Vormt na het aanbrengen een beschermende film.
- Remt het verdampen van water tijdens belangrijke, eerste fase van uitharding.
- Aangebrachte laag blijft dampdiffuus en kan worden afgewerkt.

Toepassingen

Kiwitz BMP Curing Compound AC is een nabehandelingsmiddel om het matvochtige of vers-ontkiste beton te beschermen tegen uitdroging. Het vormt na het aanbrengen een beschermende film, die het verdampen van water tijdens de belangrijke eerste fase van de uitharding remt. De aangebrachte laag blijft dampdiffuus en kan worden afgewerkt.

Technische gegevens

basis	kunststof dispersie
kleur en leveringsvorm	witte vloeistof
dichtheid (20 °C)	ca. 1,01 ± 0,02
pH-waarde (20°)	5-10
volumegewicht kg/l	1,02 ± 0,02
chloride gehalte in % m/m	-
maximaal alkaligehalte	-

Verwerkingsvoorschrift

Ondergrondvoorbereiding:

De ondergrond moet draagkrachtig, vrij van stof, losse delen, vet, olie en overige verontreinigingen die onthechting kunnen veroorzaken, zijn.

Gebruik:

Het aanbrengen gebeurt door middel van sproeien, rollen of kwasten. Na het aanbrengen moeten alle gebruikte hulpmiddelen direct worden gereinigd met water. Niet verwerken beneden de 5°C.

Let op:

De beschermende werking is sterk afhankelijk van de gelijkmatigheid en geslotenheid van de aangebrachte laag. Bij het aanbrengen op natte betonoppervlakken is een gelijkmatige filmvorming niet te garanderen, daarom moeten eventuele waterplassen worden verwijderd.

De aangebrachte hoeveelheid laat zich als volgt uitrekenen:

Kiwitz BMP Curing Compound AC wordt bijv. in een hoeveelheid van 5 kg (ca. 5 ltr) in een sproeiapparaat gedaan. Hiermee kan een oppervlak van ca. 20-25 m² besproeid worden. Bij normaal verbruik moet het sproeiapparaat dan leeg zijn. Een dergelijk behandeld oppervlak zal er gelijkmatig wit uitzien.

Bij betonoppervlakken die (na de Curing) nabehandeld dienen te worden, dient vooraf een hechtingstest te worden uitgevoerd. In het algemeen zijn

met Kiwiz BMP Curing Compound AC behandelde oppervlakken goed na te bewerken. Als gevolg van het grote assortiment van daarvoor beschikbare producten kan hiervoor geen garantie worden gegeven.

Opslag en houdbaarheid

Bij droge, vorstvrije opslag (in gesloten, originele verpakking bij ca. 20 °C) tenminste, minimaal 12 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Kiwitz BMP Curing Compound AC is niet ingedeeld conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 (GHS). Bij normaal gebruik zijn geen bijzondere maatregelen noodzakelijk en gelden de algemene voorschriften voor arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne.

Indien het product in de ogen komt onmiddellijk spoelen met water en medisch advies inwinnen.

Indien het product op de huid komt onmiddellijk wassen met water en zeep. Indien men zich onwel voelt een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsblad tonen.

Verbruik

Aanbevolen verbruik ca. 150-200 gram/m².

De exacte vereiste hoeveelheid is afhankelijk van de aard en porositeit van het na te behandelen oppervlak en moet middels proeven worden vastgesteld. Het aanbevolen verbruik moet niet overschreden worden! Afhankelijk van de toepassing kan het product meerdere malen worden aangebracht.

Opmerkingen

Wordt de houdbaarheidstermijn overschreden dan moet eerst een controle op specificaties gedaan worden. Bij temperaturen boven de 30°C kan ontmenging optreden, door goed mengen kan weer een gebruiksklaar product worden verkregen. Als het product bevriest, wordt het onbruikbaar. Bij de opslag dienen de plaatselijke verordeningen te worden nageleefd. Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie.

De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange ervaring en het ontwikkelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs gaarne ter beschikking.

Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Overige informatie

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-,

Kiwitz BMP Curing Compound AC Nabehandelingsmiddel

leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag verstrekt.

Verpakking	Artikelnummer
900 kg IBC	ITEM.0002217
200 kg vat	ITEM.0002218
20 kg can	ITEM.0002219



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten
Tegelzettersproducten
Beton- en morteltechnologie
Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Uift
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Uift

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl