

## Kiwitz BMP 423

### Oppervlaktebeschermer voor minerale oppervlakken

Geen afbeelding  
beschikbaar

#### Producteigenschappen

- Wordt op droog beton ingezet, dringt diep in de capillaire poriën.
- Verstevt en beschermt duurzaam het betonoppervlak.
- Zorgt tevens voor een hoge olie- en vetafwijzing.
- Is water- en vuilafstotend.
- Is UV-bestendig, vergeelt niet, weersbestendig en ademend.
- Beschermt ook langdurig tegen vervuilingen en algengroei.
- Waterig en oplosmiddelvrij.

#### Toepassingen

Kiwitz BMP 423 wordt op de droge zijde van de productie ingezet, dringt diep in de capillaire poriën en verstevt en beschermt duurzaam het betonoppervlak. Een speciaal additief zorgt tevens voor een hoge olie- en waterafwijzing. Kiwitz BMP 423 is ademend, UV-bestendig en is goed bestand tegen weersinvloeden.

De film beschermt ook langdurig tegen vervuilingen en algengroei. Het oppervlak zal door de film een halfglanzend uiterlijk krijgen.

De reeds behandelde producten moeten voor de palettering afgekoeld zijn. Luchtdichte verpakkingen dienen te worden vermeden om condens water tegen te gaan.

#### Technische gegevens

kleur	wit
leveringsvorm	vloeibaar
dichtheid	1,04 ± 0,02 g / cm <sup>3</sup>

#### Verwerkingsvoorschrift

Kiwitz BMP 423 wordt met een geschikte sproei-installatie aangebracht op de droge zijde van de productie. De te behandelen ondergrond moet droog, olie- en vetvrij, stabiel en vrij van alle losse delen zijn. Object- en omgevingstemperatuur mogen niet beneden de + 10 °C en niet boven de 30 °C komen. Directe zon en stof dient tijdens de verwerking vermeden te worden.

De oppervlakken mogen geslepen of gestraald zijn. Een proefvlak opzetten is gewenst. Bij gecurde en geborstelde oppervlakken wordt dit absoluut aangeraden.

Gebruikt gereedschap direct na gebruik grondig met water reinigen. Het opgedroogde product is moeilijk te verwijderen.

#### Opslag en houdbaarheid

Verpakking beschermen voor vorst, hitte, direct zonlicht en verontreinigingen. De opslagtemperatuur mag niet boven de 30°C komen. Bij de opslag

dienen de plaatselijke verordeningen te worden nageleefd. Bij normale opslag (in gesloten, originele verpakking bij ca. 20 °C) tenminste, 3 maanden houdbaar.

#### Gezondheids- en milieuaspecten

Zie het veiligheidsblad van dit product.

Het product alleen met geschikte handschoenen, volgens EN 374, en veiligheidsbril met zijbescherming, volgens EN 166, verwerken. Bij gebruik goed ventileren ( 5-15 luchtwissels per uur) of gebruik de juiste afzuigapparatuur hiervoor.

Sproeiveel niet inademen.

#### Verbruik

100-250 gram m2 afhankelijk van de structuur en zuigende werking van de oppervlakte. Het juiste verbruik moet men door middel van proeven afstemmen op het gewenste resultaat.

#### Opmerkingen

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie.

De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren ten einde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange ervaring en het ontwikkelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs gaarne ter beschikking.

Met de uitgave van deze versie vervallen eerdere versies van dit merkblad. Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

#### Overige informatie

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag verstrekt.

Verpakking	Artikelnummer
1000 kg container	ITEM.0001736
20 kg can	ITEM.0002201
10 kg can	ITEM.0002105
5 kg can	ITEM.0002127

## Kiwitz BMP 423

Oppervlaktebeschermer voor minerale oppervlakken



**MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.**

Afdichtingsproducten  
Tegelzetersproducten  
Beton- en morteltechnologie  
Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120  
NL - 7070 AC Uft  
Bezoekadres De Hogenkamp 22  
NL - 7071 EC Uft

Telefoon +31 (0)315 270 620  
Fax +31 (0)315 270 621  
E-mail [info@kiwitz.nl](mailto:info@kiwitz.nl)  
Internet [www.kiwitz.nl](http://www.kiwitz.nl)