

Kiwitz BMP 425

Hoogwaardige impregnering voor minerale oppervlakken.



Producteigenschappen

- Wordt op droog beton ingezet, dringt diep in de capillaire poriën.
- Verstevt en beschermt duurzaam het betonoppervlak.
- Zorgt tevens voor een hoge olie- en vet- en vuilafwijzing.
- Is UV-bestendig, weersbestendig en ademend.
- Goed bestand tegen alkaliteit.
- Bescherm ook langdurig tegen vervuilingen en algengroei.

Toepassingen

Kiwitz BMP 425 vormt door een chemische reactie met de betonmatrix, thermisch mechanisch bestendige verettingen. Het indringen van water wordt gereduceerd en beschermd de beton op deze manier op vorstschade en uitbloeiingen. De nano heldere film van Kiwitz BMP 425 vergeeld niet en is ademend waardoor de beton als het ware "geacclimatiseerd" wordt. Alg en mos aangroei wordt ook duidelijk verminderd.

Technische gegevens

kleur	transparant
leveringsvorm	vloeibaar
dichtheid	1,01 ± 0,02 g/ml

Verwerkingsvoorschrift

Kiwitz BMP 425 wordt onverdund, in 1 laag, met een geschikte sproei-, wals- of rolinstallatie gelijkmatig opgebracht. De verwerkings temperatuur mag niet beneden de + 10 °C komen.

De ondergrond mag maar een minimaal restvochtgehalte hebben en moet vrij zijn van olie, vet en alle hechtingsverminderende delen zijn. Tijdens de verwerking direct zonlicht, stof en vervuiling vermijden. Het product kan niet verwerkt worden bij regen of sterke wind.

LET OP: Bescherm tijdens de verwerking, oppervlakken van glas, gepolijste oppervlakken, hout, gelakte hout, kunststof en andere gevoelige vlakken, zodat deze niet in aanraking komen met Kiwitz BMP 425.

Gereedschappen en apparaten na het gebruik grondig met water reinigen. Het opgedroogde product laat zich lastig verwijderen. Verpakkingen na het gebruik weer goed sluiten en het product tegen vervuilingen beschermen.

Opslag en houdbaarheid

Beschermen voor vorst, hitte, direct zonlicht en verontreinigen. De opslag temperatuur mag niet onder de < 10°C komen. Bij de opslag dienen de

plaatselijke verordeningen te worden nageleefd. Bij normale opslag (in gesloten, originele verpakking bij ca. 20 °C) ten minste, 6 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Zie het veiligheidsblad van dit product.

Het product alleen met geschikte handschoenen, volgens EN 374, en veiligheidsbril met zijbescherming, volgens EN 166, verwerken. Bij gebruik goed ventileren (5-15 luchtwissels per uur) of gebruik de juiste afzuigapparatuur hiervoor.

Sproeiveel niet inademen.

Verbruik

50-150 gram / m2 afhankelijk van de structuur en zuigende werking van de oppervlakte. Het juiste verbruik moet men door middel van proeven afstemmen op het gewenste resultaat.

Opmerkingen

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie.

De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren ten einde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange ervaring en het ontwikkelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs gaarne ter beschikking.

Met de uitgave van deze versie vervallen eerdere versies van dit merkblad. Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Overige informatie

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag verstrekt.

Verpakking Artikelnummer

1000 kg container	ITEM.0001816
200 kg vat	ITEM.0001808
10 kg can	ITEM.0002282
5 kg can	ITEM.0001420

Kiwitz BMP 425

Hoogwaardige impregnering voor minerale oppervlakken.



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten
Tegelzettersproducten
Beton- en morteltechnologie
Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Ulfthuis
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Ulfthuis

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl