

Kiwitz BMP 444

Een uitbloei reducerende, capillair brekende en plastificerende hulpstof

Geen afbeelding
beschikbaar

Producteigenschappen

- Bevordert de verdichtings- en verwerkingseigenschappen van betonmengsels met lage wc-factor.
- Gekleurde betonwaren (klinkers en tegels) en hoogwaardige, gekleurde beton toplagen krijgen een verhoogde briljante kleur.
- Wateropname wordt verminderd.
- Zorgt voor een grotere weerstand tegen vorst-dooizout invloeden.
- Gunstige werking op de betonporiën, sluit de capillairen en zorgt zo voor een dicht beton.
- Niet afgebonden kalkhydraten kunnen niet aan het oppervlak komen, daardoor worden uitbloeiingen gereduceerd.
- Plastificerende componenten zorgen voor gesloten zijvlakken, scherp-kantige profielen en een verbeterde oppervlakte structuur.

Toepassingen

Kiwitz BMP 444 bevordert de verdichtings- en verwerkingseigenschappen van betonmengsels met lage water / cement factor. Gekleurde betonwaren (klinkers en tegels) en hoogwaardige, gekleurde betontoplagen krijgen een verhoogde briljante kleur. De wateropname worden verminderd. Kiwitz BMP 444 zorgt voor een grotere weerstand tegen vorst-dooi invloeden. De gunstige werking op de betonporiën sluit de capillairen en zorgt zo voor een dicht beton. Niet afgebonden kalkhydraten kunnen zo niet aan het oppervlak komen, daardoor worden uitbloeiingen gereduceerd. Plastificerende componenten zorgen voor gesloten zijvlakken, scherp-kantige profielen en een verbeterde oppervlakte structuur.

Technische gegevens

kleur	gelig
leveringsvorm	vloeibaar
dichtheid	1,01 ± 0,02 g / cm ³

Verwerkingsvoorschrift

Kiwitz BMP 444 wordt direct of gelijk na de water dosering toegevoegd. Verder moet men letten op een homogene verdeling, daarom moet zorgen voor voldoende natte mengtijden.

Opslag en houdbaarheid

Verpakking beschermen voor vorst, hitte, direct zonlicht en verontreinigingen. Bij een opslag >2 maanden moet het materiaal eerst opgeroerd worden. Bij de opslag dienen de plaatselijke verordeningen te worden nageleefd. Bij normale opslag (in gesloten, originele verpakking bij ca. 20 °C)

tenminste, 6 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Zie het veiligheidsblad van dit product.

Het product alleen met geschikte handschoenen, volgens EN 374, en veiligheidsbril met zijbescherming, volgens EN 166, verwerken. Bij gebruik goed ventileren (5-15 luchtwissels per uur).

Verbruik

0,8 - 1,5 M.-% van het bindmiddel (cement / vulstof). Proeven met het te gebruiken cement en aangepaste betonmengsel is noodzakelijk. De exact vereiste hoeveelheid is afhankelijk van de gewenste betoneigenschappen en moet middels proeven worden vastgesteld.

Opmerkingen

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie.

De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren ten einde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange ervaring en het ontwikkelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs gaarne ter beschikking.

Met de uitgave van deze versie vervallen eerdere versies van dit merkblad. Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Overige informatie

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag verstrekt.

Verpakking	Artikelnummer
1000 kg container	ITEM.0001376
200 kg vat	ITEM.0001333
20 kg can	ITEM.0001348
10 kg can	ITEM.0001194
5 kg can	ITEM.0001196

Kiwitz BMP 444

Een uitbloei reducerende, capillair brekende en plastificerende hulpstof



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten
Tegelzettersproducten
Beton- en morteltechnologie
Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Ulfst
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Ulfst

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl