



Kiwitz BMP FM 106 con. 23% SPL

Universele, robuuste, zeer goed consistentie houdende plastificeerder voor de transportbeton op basis van Polycarboxynaat, chloridevrij conform NEN-EN 934-2



Producteigenschappen

Voordelen:

- zeer goede plastificerende eigenschappen
- goede consistentie
- duidelijk betere dispergering van de cementdeeltjes
- goede verwerkbaar beton

Toepassingen

Kiwitz BMP FM 106 con. 23% SPL zorgt voor een goede plastificerende werking alsook voor een goede consistentie vooral in beton met consistentieklassen F2 tot F6 volgens DIN EN 206. Op grond van zijn vele eigenschappen is Kiwitz BMP FM 106 con 23% SPL in het bijzonder geschikt voor transportbeton.

Kiwitz BMP FM 106 con. 23% SPL zorgt in vergelijking met gewone plastificeerders voor een duidelijk betere dispergering van de cementdeeltjes. Kiwitz BMP FM 106 con. 23% SPL zorgt voor een goed verwerkbaar beton met een hoge stabiliteit. Kiwitz BMP FM 106 con. 23% SPL zorgt dankzij zijn speciale moleculaire configuratie voor zeer goede plastificerende eigenschappen met een lang aanhoudende werking.

Geschikt voor ongewapend-, gewapend- en voorgespannen beton.

Technische gegevens

grondstofbasis	polycarboxylether
kleur en leveringsvorm	bruine vloeistof
dichtheid (20 °C)	1,05 ± 0,02 g/cm ³
pH-waarde (20 °C)	6,0 ± 1,0
maximaal chloridegehalte	0,10 % (m/m)
maximaal alkali-gehalte	1,2 % (m/m) als Na ₂ O-Equivalent
kleurcode	grijs

Verwerkingsvoorschrift

De hulpstof wordt met het aanmaakwater, bij voorkeur bij het laatste gedeelte, aan het betonmengsel toegevoegd. Er dient in elk geval voor een voldoende mengtijd gezorgd te worden. De eisen van NEN-EN en NEN 8005 voor het gebruik van betonhulpstoffen moeten worden aangehouden. Wij adviseren voor het gebruik een test uit te voeren conformerend aan EN

206-1.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vorst beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Kiwitz BMP FM 106 con. 30% SPL is geen gevarengoed overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/ [CLP].

Geen bijzondere gevaren bekend, wanneer de voorschriften / aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen. Bij normaal gebruik zijn geen bijzondere maatregelen noodzakelijk en gelden de algemene voorschriften voor arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne.

Eventuele doordrenkte kleding uit doen en de verontreinigde huid met veel water afwassen.

Het product is licht grondwater vervuילend, WGK=1.

Verbruik

Aanbevolen dosering 0,2-2,5 % (m/m) (ten opzichte van de hoeveelheid cement). De exact vereiste hoeveelheid is afhankelijk van de gewenste betoneigenschappen en moet middels proeven worden vastgesteld.

Opmerkingen

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren ten einde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange ervaring en het ontwikkelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs gaarne ter beschikking. Wijzigingen van dit productinformatieblad worden niet automatisch verstrekt.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan. Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit productinformatieblad vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd. Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag verstrekt.

Productcode: 21142

Overige informatie

Kiwitz BMP FM 106 con. 23% SPL is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole door middel van interne controles.

Verpakking

1.000 kg IBC's

Artikelnummer

ITEM.0002727

Kiwitz BMP FM 106 con. 23% SPL

Universele robuuste zeer goed consistente houdende plastificeerder voor de transportbetonopbasis van Polycarboxynaat, chloridevrij conform NEN-EN934-2



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten
Tegelzettersproducten
Beton- en morteltechnologie
Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Uift
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Uift

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl