

## Kiwitz BMP IPZ

### Oplosmiddelvrije en waterige filmvormend impregneermiddel.

Geen afbeelding  
beschikbaar

#### Producteigenschappen

- Oplosmiddelvrije en waterige filmvormende impregnering voor op de natte zijde (en droge zijde) van de productie van betonwaren.
- Is UV bestendig, vergelingsvrij en diffusie open.
- De filmvorming gaat de groei van micro-organismen, alg en mos tegen.
- Gekleurde betonproducten zijn brilver van kleur en blijven langer mooi.
- Het schoonmaken en de chemische bestendigheid van het behandelde oppervlak zijn goed.
- Kan met een kwast, borstel, roller of met een geschikte wals-, sproei-techniek opgebracht worden.

#### Toepassingen

Kiwitz BMP IPZ is UV bestendig, vergelingsvrij en diffusie open. De filmvorming gaat de groei van micro-organismen, alg en mos tegen. Het schoonmaken en de chemische bestendigheid van het behandelde oppervlak zijn goed. De uitharding van het materiaal kan in de droogkamer, zodat de betonproducten direct na het uitharden verpakt kunnen worden. De reeds behandelde producten moeten voor de palettering afgekoeld zijn. Luchtdichte verpakkingen dienen te worden vermeden om condens water tegen te gaan.

Voor toepassing van Kiwitz BMP IPZ wordt het aangeraden om eerst een proefvlak op te zetten.

#### Technische gegevens

Kleur	wit
Leveringsvorm	vloeibaar
Dichtheid	1,02 g/cm <sup>3</sup> +/- 0,02

#### Verwerkingsvoorschrift

Kiwitz BMP IPZ dient voor het gebruik eerst geroerd te worden en wordt onverdund met een geschikte sproei- wals- of rolsysteem gelijkmatig aangebracht.

De verwerkings- en objecttemperatuur mag niet onder de 10 °C en niet boven de 30 °C komen. De te behandelen ondergrond moet droog, stabiel en vrij van losse delen te zijn.

Bij toepassing op oppervlakken die direct uitgewassen worden mag geen vuil of natte plassen op het oppervlak liggen.

Natte zijde productie:

Tijdens het dorgen in de droogkamer dienen, luchtstroming, fluctuerende luchtvochtigheid evenals sterk variërende omgevingstemperaturen vermeden te worden. Het condenswater, wat zal ontstaan in de droogkamer, mag niet in contact komen met het vers behandelde oppervlakte.

Droge zijde productie:

Kiwitz BMP IPZ moet voor het paketteren gedroogd worden (IR installatie).

Luchtdichte verpakkingen dienen vermeden te worden vanwege condensatie.

Het gebruikte gereedschap dient direct na gebruik grondig met water gereinigd te worden. Het opgedroogde product laat zich lastig verwijderen.

#### Opslag en houdbaarheid

De verpakking beschermen voor vorst, hitte, direct zonlicht en verontreinigingen. Bij de opslag dienen de plaatselijke verordeningen te worden nageleefd. Bij normale opslag (in gesloten, originele verpakking bij ca. 20 °C) tenminste , 6 maanden houdbaar.

#### Gezondheids- en milieuaspecten

Zie het veiligheidsblad van dit product.

Het product alleen met geschikte handschoenen, volgens EN 374, en veiligheidsbril met zijbescherming, volgens EN 166, verwerken. Bij gebruik goed ventileren ( 5-15 luchtwissels per uur) of gebruik de juiste afzuigapparatuur hiervoor.

Spuitnevel niet inademen.

#### Verbruik

Het verbruik is 80 - 150 g/m<sup>2</sup> afhankelijk van de structuur en zuiging van het oppervlak. De exact vereiste hoeveelheid kan worden afgestemd op de verwerkingscriteria en het gewenste resultaat d.m.v. proeven.

#### Opmerkingen

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie.

De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren ten einde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange ervaring en het ontwikkelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs gaarne ter beschikking.

Met de uitgave van deze versie vervallen eerdere versies van dit merkblad. Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

#### Overige informatie

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag

## Kiwitz BMP IPZ

### Oplosmiddelvrije en waterige filmvormend impregneermiddel.

verstrekt.

<b>Verpakking</b>	<b>Artikelnummer</b>
1000 kg container	ITEM.0001027
200 kg vat	ITEM.0001339
20 kg can	ITEM.0001388
1 kg flacon	ITEM.0001177



**MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.**

Afdichtingsproducten  
Tegelzettersproducten  
Beton- en morteltechnologie  
Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120  
NL - 7070 AC Ulfthuis  
Bezoekadres De Hogenkamp 22  
NL - 7071 EC Ulfthuis

Telefoon +31 (0)315 270 620  
Fax +31 (0)315 270 621  
E-mail [info@kiwitz.nl](mailto:info@kiwitz.nl)  
Internet [www.kiwitz.nl](http://www.kiwitz.nl)