


Kiwitz BMP T (23/15-1)

Oplosmiddelvrij, waterig en filmvormend impregneermiddel.



Producteigenschappen

- Oplosmiddelvrije en waterige impregneer
- Toepasbaar op zowel de droge - als de natte zijde van de productie
- Zorgt voor een grotere weerstand tegen vorst-dooi zout invloeden
- De filmvorming gaat de groei van micro-organismen, alg en mos tegen
- Gekleurde betonproducten zijn briljanter van kleur en blijven langer mooi
- De duurzaamheid wordt verhoogd
- Ademend, vergeelt niet en is UV-bestendig

Toepassingen

BMP T (23/15-1) is een oplosmiddelvrije, waterige en filmvormende impregnering die het betonoppervlak vuilwerend maakt. Het oppervlak zal na behandeling beter bestand zijn tegen vorst- en dooizout invloeden. Gekleurde betonproducten zijn briljanter van kleur en blijven langer mooi.

De nano filmlaag is ademend, zodat de beton niet afgesloten wordt.

De verwerkings- en oppervlakte mag bij toepassing op de natte zijde niet beneden de 10 °C komen.

Een optimaal resultaat bij toepassing op de droge kant wordt verkregen bij een temperatuur van 20 °C.

Voor toepassing op gecurde of geborstelde oppervlakken wordt het aangeraden eerst een proefvlak op te zetten.

Technische gegevens

kleur	wit
leveringsvorm	vloeibaar
dichtheid	1,04 g/ml ± 0,02

Verwerkingsvoorschrift

Kiwitz BMP T (23/15-1) dient voor het gebruik eerst geroerd te worden en wordt onverdund met een geschikte sproei- of wals- of rolstysteem gelijkmatig aangebracht. De verwerkings- en oppervlakte temperatuur mag niet beneden de + 10 °C en niet boven de 30 °C komen.

De ondergrond dient droog, stabiel en vrij van losse delen te zijn. Tijdens de verwerking dient stof en direct zonlicht vermeden te worden.

Bij toepassing op oppervlakken die direct uitgewassen worden mag geen vuil of natte plassen op het oppervlak liggen.

Natte zijde productie:

Tijdens het drogen in de droogkamer dienen, tocht, fluctuerende lucht-

vochtigheid evenals sterk variërende omgevingstemperaturen vermeden te worden. Het condenswater, wat zal ontstaan in de droogkamer, mag niet in contact komen met het vers behandelde oppervlakte.

Droge zijde productie:

Kiwitz BMP T (23/15-1) moet voor het paketteren gedroogd worden (IR installatie). Luchtdichte verpakkingen dienen vermeden te worden vanwege condensatie.

Het gebruikte gereedschap dient direct na gebruik grondig met water gereinigd te worden. Het opgedroogde product laat zich lastig verwijderen.

Opslag en houdbaarheid

De verpakking beschermen voor vorst, hitte, direct zonlicht en verontreinigingen. Bij de opslag dienen de plaatselijke verordeningen te worden nageleefd. Bij normale opslag (in gesloten, originele verpakking bij ca. 20 °C) tenminste , 6 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Zie het veiligheidsblad van dit product.

Het product alleen met geschikte handschoenen, volgens EN 374, en veiligheidsbril met zijbescherming, volgens EN 166, verwerken. Bij gebruik goed ventileren (5-15 luchtwissels per uur) of gebruik de juiste afzuigapparatuur hiervoor.

Sproeiveel niet inademen.

Verbruik

Het verbruik is 80 - 150 g/m² afhankelijk van de structuur en zuiging van het oppervlak. De exact vereiste hoeveelheid kan worden afgestemd op de verwerkingscriteria en het gewenste resultaat d.m.v. proeven.

Opmerkingen

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie.

De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange ervaring en het ontwikkelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs gaarne ter beschikking.

Met de uitgave van deze versie vervallen eerdere versies van dit merkblad. Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Overige informatie

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad val-

Kiwitz BMP T (23/15-1)

Oplosmiddelvrij, waterig en filmvormend impregneermiddel.

len, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag verstrekt.

Verpakking	Artikelnummer
1000 kg container	ITEM.0002339



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten
Tegelzettersproducten
Beton- en morteltechnologie
Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Ulf
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Ulf

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl