


Kiwitz BMP 690

Ontkistingsemulsie



Producteigenschappen

- Geschikt voor de productie van architectonische betonelementen
- Bevat enkel plantaardige basisoliën en water
- Onverdund gebruiken
- BLF klasse 1

Toepassingen

Deze ontkistingsemulsie is geschikt voor toepassing op alle gangbare bekistingsoorten, zoals staal, kunststof, hout en kunststof gemodificeerde bekisting. Geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen tot ongeveer 90 °C bekistingstemperatuur. Het product heeft een lage afloopneiging voor verticale bekisting. Het kan worden toegepast bij betonelementen, prefab bouw en ter plaatse gestort beton. Bij toepassing in het werk gestort beton, dient de bekisting te worden beschermd tegen weersinvloeden, totdat de emulsie een film heeft gevormd.

Technische gegevens

Grondstoffenbasis	olie / water - emulsie additieven
Kleur en vorm van de levering	wit tot geelbruine vloeistof
Dichtheid (bij 20 °C)	0,97 ± 0,01 g / cm ³
pH (bij 20 °C)	8,0 ± 0,5 na bereiding
verwerkingstemperatuur	van -5 °C tot bij voorkeur +20 °C (± 5 °C)

Verwerkingsvoorschrift

Kiwitz BMP 690 is klaar voor gebruik en wordt onverdund met een hogedrukspuit met een fijne vlakstraalnozzle op de schoongemaakte droge bekisting gelijkmatig dun aangebracht. De gebruikte apparatuur moet vrij zijn van resten ontkistingsmiddel en moet voor het eerste gebruik worden gereinigd met een hogedrukspuit met heet water. Kiwitz BMP 690 heeft op de bekisting een reactie- en aflooptijd nodig van (afhankelijk van de temperatuur) ca. 15 minuten. Daarna kan het beton gestort worden. Dit ontkistingsmiddel mag niet met andere ontkistingsmiddelen of water vermengd worden. Kiwitz BMP 690 is geschikt voor alle soorten bekistingen en betonklassen. Let op !!! Bij verdichten door trillen moeten absoluut de triltijd/-frequentie, maar ook de vloeimaat van het beton gecontroleerd worden. Het betoneren moet zonder onderbreking worden uitgevoerd, omdat natrillen beslist tot problemen zal leiden. Minimale verwerkingstemp. is 0 °C.

Opslag en houdbaarheid

Kiwitz BMP 690 moet worden beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Bij normale opslag (in gesloten, originele verpakking bij 20 °C) ten minste 9 maanden houdbaar. Voor langere opslag dient het materiaal goed te worden opgeroerd. Om de verdamping van water tot een minimum te beperken en om een verontreiniging van de emulsie door stof te vermijden, dienen de

schroefdooppen van het gebruikte vat losgedraaid, maar niet verwijderd te worden. In zeldzame gevallen kan Kiwitz BMP 690 coatings en rubber oplossen. Langdurig contact met koper en gegalvaniseerd zink vermijden. Bij de opslag dienen de plaatselijke verordeningen te worden nageleefd.,

Gezondheids- en milieuaspecten

Als dit product juist wordt toegepast zijn er geen nadelen bekend. Geschikte handschoenen en beschermende kleding moeten worden gedragen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. De verontreinigde huid onmiddellijk met water en zeep wassen.

Voor verdere veiligheidsinformatie verwijzen wij u naar het meest recente veiligheidsinformatieblad.

Verbruik

Afhankelijk van de aard van de bekisting is het verbruik ca. 12-18 ml / m² of 1 liter voor ongeveer 55-85 m².

Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het blad met veiligheidsvoorschriften en op de etiketten, dienen in acht te worden genomen.

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zolang zij binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking. Met dit merkblad komen alle vroegere technische gegevens over dit product te vervallen.

Het recht om veranderingen aan te brengen die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Overige informatie

Kiwitz BMP 690 is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole door middel van interne controles.

Verpakking	Artikelnummer
1000 ltr container	ITEM.0002623
210 ltr vat	ITEM.0002624
20 ltr can	ITEM.0002625



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

[Afdichtingsproducten](#)
[Tegelzetersproducten](#)
[Beton- en morteltechnologie](#)
[Vloer- en wandssystemen](#)

Postadres	Postbus 120 NL - 7070 AC Ulft	Telefoon	+31 (0)315 270 620
		Fax	+31 (0)315 270 621
Bezoekadres	De Hogenkamp 22 NL - 7071 EC Ulft	E-mail	info@kiwitz.nl
		Internet	www.kiwitz.nl